

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Наименование:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 0,5-1,0

**Получатель:** ЗАО "НОВУМ Консалтинг"

**Дата отгрузки:** 16.09.2011г.

**Количество:** 15600кг

**Поставщик:** ООО «Родонит» (Россия)

**Производитель:** Sibelco Nordic Oy Ab (Финляндия)

### Химический состав:

SiO <sub>2</sub>	99,0%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,05%

Соли тяжелых металлов, свинца, мышьяка и стронция не обнаружены с точностью до 10<sup>-9</sup>.

### Физические свойства:

Истинная плотность	2650 кг/м <sup>3</sup>
Насыпная плотность	1400 кг/м <sup>3</sup>
Твердость по Моосу	7
pH водной вытяжки	6,4

### Гранулометрический состав:

Размер ячейки сита, мм	Проход, %%
1,4	100
1,0	98,6
0,71	52,1
0,5	7,1
0,355	1,3

Средний размер D <sub>50</sub>	0,69 мм
Эффективный размер D <sub>60</sub>	0,74 мм
Эффективный размер D <sub>10</sub>	0,51 мм
Коэффициент однородности D <sub>60</sub> /D <sub>10</sub>	1,5

**Упаковка:** бумажные мешки по 40 кг; на поддоне 1200 кг.

**Условия хранения:** сухое отапливаемое помещение с температурой воздуха +5°C ... +25°C и относительной влажностью воздуха не более 70%.

**Сведения по безопасности:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 0,5-1,0 не содержит химически активных и вредных для здоровья компонентов, требующих специальных мер безопасности.

**Сведения по транспортировке:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 0,5-1,0 может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Дополнительные меры безопасности при транспортировке не требуются.

**Срок хранения в закрытой таре не ограничен.**

Директор ООО «Родонит»



Муравьев Ю.Н.